

PORADUR 2K HS Tectum

PORADUR 2K HS Tectum on kattomaalukseen kehitetty, erikoishartseihin perustuva Kattomaali, mikä takaa nopean kuivumisen, elastisuuden ja erinomaisen tartunnan vaihtelevissakin sääolosuhteissa. Kattomaali soveltuu maalattavaksi useille eri pintamateriaaleille kuten raudalle, teräkselle, sinkitylle ja galvanoidulle pellille, alumiinille, tiilelle, betonille, mineralille ja kovamuoville.

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Tuote: | Yksikerrosmaali (pohja- ja pintamaali yhdistettynä) | |
| Tuotenumero: | R2000 | |
| Sävy: | PP-sävyt vakiona, RAL, NCS, ja muut sävyt erikseen tilattavissa | |
| Kiilto: | Puolikiiltävä | |
| Kuiva-ainepitoisuus: | 70 p-% | |
| Kerrosvahvuus (kuivakalvo): | Suositus min. 80µm – maalattavasta pinnasta riippuvainen | |
| Viskositeetti: | Korkeapaineruisku (Airless) 35-55 s DIN 4mm 20°C | |
| Levyty: | Korkeapaineruisku: tyypillinen suutin 0.017"-0.023" (ruiskutyypistä riippuvainen), pensseli ja tela | |
| Käyttöaika: | 24 tuntia suljetussa astiassa | |
| Kuivumisaika (80µm) 20°C: | Pölykuiva: | 1 tunti |
| | Kosketuskuiva: | 2 tuntia |
| | Ylimaalattavissa (märkää märälle): | 0,5 tuntia |
| Pohjan käsittely: | Hyvin puhdistettu, kuiva pinta. Eri pohjamateriaalien esikäsittelyohjeet poikkeavat toisistaan, lisäohjeita on saatavissa valmistajalta | |
| Seossuhde: | Kovettaja PORADUR H-Ero (H5000): | 4:1 |
| | Ohennin PORADUR Dilux (Z6000): | tarpeen mukaan |
| Riittoisuus (teoreettinen): | 8-12 m ² /ltr | |
| Riittoisuus (käytännössä): | 4-6 m ² /ltr riippuen maalattavasta pintamateriaalista ja maalausmenetelmistä sekä -olosuhteista | |
| Lämpötila: | Alin käyttölämpötilasuositus -20°C Hetkellinen lämpötilankestä maksimi 235°C | |
| Leimahduspiste/ltsesyttymispiste: | 25°C / T2 370°C | |
| Sammustus: | Vesi, vaahto, CO ₂ | |
| Ympäristö ja jätteet: | Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja ks. Käyttöturvallisuustiedote | |
| VOC: | < 500 g/ltr | |
| Varastointi: | 24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa | |

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsittelystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.