

PORADUR 2K HS Marmor	
<p>PORADUR 2K HS Marmor kaakelimaali perustuu erikoishartseihin ja siinä yhdistyvät polyuretaani- ja epoksimaalien parhaat ominaisuudet; nopea kuivuminen, pysyvä elastisuus ja hyvä tartunta erilaisille materiaaleille (mm. betonipinnat, tiili, rauta, teräs, alumiini, sähkösinkityt pinnat, lasikuitu ja ABS muovi).</p>	
Tuote:	Pintamaali
Tuotenumero:	F1700
Väri:	PP, RAL, NCS. Muut värit tarvittaessa.
Kuiva-ainepitoisuus %:	70 % (paino-%)
Kuivakalvon paksuus:	Min. suositus 75 µm (yksi kerros)
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F)) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35-40 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F))
Levyty:	Sivuilmaruisku: yleisesti 1,8-2,2mm suutinkoko ja 3,0-5,0 bar paine Korkeapaineruisku, suutin 0.013"-0.019" riippuen laitetypistä ja käytettävästä paineesta Tela: puolikarheille/sileille pinnoille tarkoitettu tela, esim. mustaraita / mohair Sivellin
Käyttöaika:	24 tuntia suljetussa astiassa
Kuivuminen (75 µm, 20°C):	Pölykuiva: 1 h Kosketuskuiva: 2 h Ylimaalattavissa märkää märälle: 30 min
Pohjatyöt:	St2 tai vastaava (liuotinpuhdistus ja kevyt karhennus)
Seossuhde:	PORADUR H-Ero kovettaja (H5000): 4:1 PORADUR Dilux akryyliohennin (Z6000): tarpeen mukaan
Riittoisuus (teoreettinen):	n. 7-10m ² .
Riittoisuus (käytännössä):	n. 5-7m ² , riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.
Leimahduspiste / syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutus:	Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂
Ympäristö/jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote.
VOC:	< 420 g/ltr (maalausvalmis seos)
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varasto-olosuhteissa.

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteistä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.