

PORADUR 1K, 2K HS Poradex

PORADUR 1K, 2K HS Poradex on kaksikomponenttinen akryylipohjainen ruosteenestomaali, jolla on erinomainen suojaavuus korroosiota vastaan. Maali on helposti hiottava. Poradexia voi käyttää myös yksikomponenttisenä versiona vähemmän vaativissa käyttökohteissa (esim. kohteissa joissa ei käytetä liuottimia tai muita herkästi reagoivia kemikaaleja). Poradex valmistetaan punaisessa sävyssä, mutta voidaan tarvittaessa sävyttää myös muihin sävyihin.

Tuote:	Pohjamaali		
Tuotekoodi:	G7300		
Väri:	Punainen, muut värit tarvittaessa		
Kuiva-ainepitoisuus:	70 % (paino-%)		
Kuivakalvon paksuus:	Min. suositus 45µm (yksi kerros)		
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F)) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35-40 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F))		
Levittäminen:	Sivuilmaruisku, suutin 1,8-2,2 mm, paine 3,0-5,0 bar Korkeapaineruisku, suutin 0.013"-0.019" riippuen laitetyypistä ja käytettävästä paineesta Tela: puolikarheille/sileille pinnoille tarkoitettu tela, esim. mustaraita / mohair Sivellin		
Käyttöaika:	8 tuntia suljetussa astiassa (2K).		
Kuivuminen (45 µm, 20°C):	Pölykuiva:	30 min (2K)	
	Kosketuskuiva:	1 h (2K)	
	Ylimaalattavissa märkää märälle:	30 min (2K)	
Pohjatyöt:	Teräspinta: hiekkapuhallus Sa2½ (ISO 8504-2) Muut materiaalit: karhennus tai vastaava puhdistusasteeseen Sa2½ tai SaS		
Seossuhde:	PORADUR H-Ero kovettaja (H5000):	4:1 (2K)	
	PORADUR Dilux akryyliohennin (Z6000):	tarpeen mukaan	
Riittoisuus (teoreettinen):	n. 15-18m ² , ruiskutus 45µm sileälle pohjalle.		
Riittoisuus (käytännössä):	Riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.		
Leimahduspiste / syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)		
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂		
Ympäristö/jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote.		
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varasto-olosuhteissa.		

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PPT Dure Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsittelystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.